

# 鉄道車両用材料燃焼試験成績書

試験番号	車材燃試 14-303 K
依頼者名	株式会社日進産業
製造者名	株式会社日進産業
品名	結露防止塗料
商品名	シスタノン結露
材料	1) 基板：アルミ板、 2) 塗料：珪藻土セラミック、アクリルシリコン樹脂
厚さ	0.5 mm 0.6 mm
難燃処理法	
試験年月日	平成 14年 10月 8日

## 試験成績

温度 24℃ 湿度 68% アルコール燃焼時間 1分 39秒

アルコール燃焼中		アルコール燃焼後	
着火	なし	残炎	—
着炎	なし	残じん	—
煙	なし	炭化	変色 90mm
火勢	—	変形	なし
備考			

判定 不燃性